

Ficha técnica

Tinta plástica formulada à base de emulsões estireno-acrílicas.

É particularmente indicada para pinturas interiores, mais concretamente caves e sótãos.

Cor	Branco
Aspecto da película seca	Mate
Densidade (25°C)	1,63 a 1,65
Viscosidade (Multi-Visc-23°C)	10 000 a 13 000 cP (#4)
Teor em sólidos (em volume)	47 a 49 %
Ponto de inflamação	Nulo
Tempos de secagem ^(a)	1 hora
VOC's	9,8/L

^(a) em condições normais de temperatura e humidade relativa.

Identificação técnica

Campo de utilização

Características físicas

Características de aplicação

Preparação de superfície recomendada

A superfície a aplicar deverá estar limpa e isenta de gorduras. Em superfícies já pintadas ou novas com pulverulência, deverá aplicar uma demão do nosso Isolante Aquoso Profisol, conforme instruções na ficha técnica correspondente ao produto, antes de aplicar a tinta plástica.

Processos de aplicação

Trincha, rolo ou pistola "Airless".

Espessura recomendada por demão (média)

Húmida: 125 +/- 5 micron Seca: 60 +/- 5 micron

Rendimento teórico para a espessura recomendada

5 m²/litro por demão, no total obter-se-á, aproximadamente 3,5 m²/litro.

Intervalo entre demãos

3 a 16 horas.

Esquema de pintura recomendado

Aplicação de duas ou três demãos sem diluição.

Diluyente de limpeza

Tratando-se de um produto aquoso, a limpeza dos equipamentos utilizados na sua aplicação será feita com água.

Condições ambientais durante a aplicação e secagem

Temperatura: superior a 10°C Humidade relativa: inferior a 90%

1 ano, em embalagens de origem, bem fechadas e em condições normais de temperatura e humidade.

A Sotinta é fornecida em embalagens plásticas de 4 e 15 litros.

Nada a salientar, neste capítulo, visto tratar-se de um produto não nocivo, nem inflamável. Contudo, poderão ocorrer lesões graves se por qualquer motivo for ingerido.

Caso haja contactos com olhos, os primeiros socorros consistem em lavar abundantemente com água limpa.

Estabilidade em armazém

Forma de fornecimento

Higiene e segurança